Практическая работа №8.

Тема: «Определение длины заготовки изогнутой детали: рассчитать длину полосы, необходимой для изготовления уголка без внутреннего закругления из материала сталь 45,R=4; рассчитать длину полосы, необходимой для изготовления уголка с внутренним закруглением из материала сталь 45,

R=4x

Цель работы: определить длину заготовки изогнутой детали: рассчитать длину полосы, необходимой для изготовления уголка без внутреннего закругления из материала сталь 45, R=4; рассчитать длину полосы, необходимой для изготовления уголка с внутренним закруглением из материала сталь 45, R=4

Оборудование: инструкционная карта


Ход работы:

1)Допишите определение: «Гибка» - это операция	

2)Отметьте знаком + инструменты, которые следует использовать при выполнении работ, указанных в таблице:

	молоток	молоток		плоскогубцы и
Материал, подвергаемый изгибанию	с квадратным и круглым бойками	с мягкими вставками	киянки	круглогубцы
Листовой материал толщиной более				
0,5 мм				
Круглый и профильный прокат с				
поперечного сечения до 6 мм				
Листовой материал толщиной до 0,5				
MM				
Проволока				

Решение: L=A+B+0,5 R



L=50+60+0, 5*t


L=110+2=112MM

где 0,5 припуск на загиб (обычно он принимается равным 0,5-0,8 толщины материала).

Ответ: L=112 мм

4) рассчитайте длину полосы, необходимой для изготовления уголка с внутренним закруглением из материала сталь 45 $\,$ A=50мм, B=30мм , t=6мм, R=4мм

Решение:разбиваем уголокпо чертежу на участки, его числовые значения




 $L=A+B+\pi/2(R+t/2)$

L=50+30+3.14/2(4+6/2)

Ответ: L≈91мм

5) Подсчитать длину развертки заготовки скобы без закругления




A=70 MM, B=80 MM, C=60 MM, t=4 MM, R=4 MMРешение:

$L=A + B + C + \pi(R+0.5t)$

L=70+80+60+3,14(4+2)=228,84 mmгде 0,5 припуск на загиб (обычно он принимается равным 0,5-0,8 толщины материала)

Ответ: L=228,84 мм

цилиндрической оправки при DH=20мм Dв=16мм, в=2мм



Расчет длины заготовки ведется по среднему диаметру, который равен

 $D_{cp} = 18_{MM}$


L= π * D_{cp} L=3,14*18

L=56,5мм


О твет: 56,5мм

АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ РУЧНОЙ ГИБКИ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ СКОБЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ S=2MM

ИАГ ПЕРВЫЙ	
77.5	
2	<u>5</u>
ІАГ Второй	
6	
3 / 2	



ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ - формирование скобы




5. ЗАДАНИЯ ПО ВАРИАНТАМ

РАСЧЕТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛИНЫ ЗАГОТОВКИ ИЗОГНУТОЙ ДЕТАЛИ


Задание №1 Рассчитайте длину полосы, необходимой для изготовления уголка без внутреннего закругления из материала сталь 45

Вариант №	а (мм)	в(мм)	t (MM)
1	50	60	4
2	50	30	6
3	40	30	4
4	55	45	6
5	65	38	4
6	48	38	4
7	80	70	8
8	60	50	6
9	65	55	6
10	45	35	4
11	55	45	4
12	65	50	6
13	50	45	4
14	60	55	6
15	80	70	8
16	75	65	6
17	50	50	6




Задание № 2 рассчитайте длину полосы, необходимой для изготовления уголка с внутренним закруглением из материала сталь 45, R=4 мм

	1	l .	ı
Вариант №	а (мм)	b(ww)	t(MM)
1	50	60	4
4	50	30	6
3	40	30	4
4	55	45	6
5	65	38	4
6	48	38	4
7	80	70	8
8	60	50	6
9	65	55	6
10	45	35	4
11	55	45	4
12	65	50	6
13	50	45	4
14	60	55	6
15	80	70	8




Задание № 3 рассчитайте длину полосы, необходимой для изготовления уголка с внутренним закруглением из материала сталь 45

Вариант	а (мм)	p(ww)	t(mm)	c (MM)
Nº				
1	70	80	4	60
4	50	60	4	50
3	50	30	6	50
4	40	30	4	40
5	55	45	6	55
6	65	38	4	65
7	48	38	4	48
8	80	70	8	80
9	60	50	6	60
10	65	55	6	65
11	45	35	4	45
12	55	45	4	55
13	65	50	6	65
14	50	45	4	50
15	55	50	6	45



Вариант №	Дн	Дв	В
1	20	16	2
2	24	20	3
3	25	21	2
4	26	22	3
5	30	26	2
6	34	30	3
7	18	13	2
8	22	18	3



9	25	21	2
10	16	12	2
11	24	20	2
12	28	24	3
13	26	22	2
14	20	16	2
15	22	18	2

Вывод: